



SCHEMA TECNICA

SEZIONE: EFFETTI SPECIALI

TIPOLOGIA: INTERNO

“ARMONIE NATURALI”

(Finitura decorativa ad acqua)

Caratteristiche generali: prodotto di finitura decorativa ad acqua per interni avente un caratteristico effetto seta di tipo perlato. Per ottenere la quantità di prodotto colorato necessario alle superfici da trattare miscelare ARMONIE NATURALI con la quantità di Toner indicata per ogni colore di cartella.

Preparazione supporti: Verificare le condizioni delle superfici da trattare e, se necessario, eseguirne un'accurata pulizia, raschiatura, stuccatura o rasatura. Applicazione mediante rullo a pelo corto o pennello di una o due mani di DECO-PRIMER fino a completa copertura.

ARMONIE NATURALI effetto natural: Applicazione a pennello di una prima mano di ARMONIE NATURALI avendo cura di disporre uniformemente il prodotto. Successivamente, ad una distanza di 4-8 ore, applicazione di una seconda mano di ARMONIE NATURALI data a pennello in modo incrociato avendo cura di evitare riquadrature nette.

ARMONIE NATURALI effetto contact: Applicazione a spatola di minimo due passate di ARMONIE NATURALI avendo cura di non lasciare eccedenze di prodotto e lisciando le superfici sempre con spatola in acciaio.

ARMONIE NATURALI effetto scratch: Applicazione di una prima mano di ARMONIE NATURALI data a pennello in modo uniforme al fine di garantire una buona copertura cromatica delle superfici. Successivamente, ad una distanza di 4-8 ore, applicazione di una seconda passata di ARMONIE NATURALI sempre a pennello e successiva finitura rigata in senso verticale e/o orizzontale con apposito frattazzo rigato.

ARMONIE NATURALI Star-plus: Applicazione a pennello di una prima mano di ARMONIE NATURALI additivato con STARPLUS avendo cura di disporre uniformemente il prodotto. Successivamente, ad una distanza di 4-8 ore, applicazione di una seconda mano di ARMONIE NATURALI sempre additivato con STARPLUS data a pennello in modo incrociato avendo cura di evitare riquadrature nette.

N.B. La metodologia applicativa e la tipologia di supporto, possono dare origine ad effetti cromatici differenti.

Diluizione:

ARMONIE NATURALI effetto natural: 20-25% con acqua potabile

ARMONIE NATURALI effetto contact: pronto all'uso

ARMONIE NATURALI effetto scratch: pronto all'uso

DATI TECNICI:

<u>Resa</u>	: 8-9 mq./lt. in funzione dell'effetto desiderato e delle caratteristiche di ruvidità, porosità ed assorbimento dei supporti.
<u>Peso specifico</u>	: 1,20+/-0,05 kg./lt.
<u>Aspetto</u>	: perlescente/metallizzato di tipo opaco
<u>Colore</u>	: colori di cartella
<u>Tempo di essiccazione al tatto</u>	: asciutto al tatto dopo 4 – 8 ore
<u>Tempo di essiccazione totale</u>	: 24-36 ore a seconda delle condizioni ambientali
<u>Confezioni</u>	: LT.5- LT.2,5- LT.1
<u>Cov</u>	:

- CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO A TEMPERATURE COMPRESSE TRA I +5°C ED I 35°C.

AVVERTENZE: *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*

COLORIFICIO RILECO s.r.l.
47122 FORLI' – Via Colorni n.7/B – Tel. (0543) 720151 Fax (0543) 724301
www.rileco.it - colorificio@rileco.it