



SCHEMA TECNICA

SEZIONE: EFFETTI SPECIALI

TIPOLOGIA: INTERNO

“ORIENTE”

(Finitura decorativa ad acqua)

Caratteristiche generali: prodotto di finitura decorativa ad acqua per interni avente caratteristici riflessi metallizzati. Per ottenere la quantità di prodotto colorato necessario alle superfici da trattare miscelare **Oriente** con la quantità di Toner indicata per ogni colore di cartella mediante utilizzo di siringa graduata.

Ciclo applicativo: Verificare le condizioni delle superfici da trattare e, se necessario, eseguirne un'accurata pulizia, raschiatura, stuccatura o rasatura. Applicazione mediante rullo a pelo corto o pennello di una o due mani di DECO-PRIMER fino a completa copertura.

Oriente a pennello o rullo: Applicazione a pennello o rullo di una prima passata di ORIENTE diluito al 20-25% con acqua ed avendo cura di disporre uniformemente il prodotto. Successivamente, ad una distanza di 4-6 ore, applicazione di una seconda passata di ORIENTE sempre diluita al 20-25% con acqua dato a pennello o rullo a seconda dell'effetto decorativo desiderato avendo cura di evitare riquadrature nette.

Oriente a spatola: Applicazione a pennello di un'unica passata di ORIENTE opportunamente miscelato con ORIENTE ADDITIVO tale quale avendo cura di disporre uniformemente il prodotto. Immediata lavorazione delle superfici da eseguire a prodotto ancora fresco mediante spatola in acciaio al fine di distribuire uniformemente il prodotto e successiva lisciatura con la medesima spatola delle superfici da eseguire a prodotto rappreso.

N.B. La metodologia applicativa e la tipologia di supporto, possono dare origine ad effetti cromatici differenti.

Diluizione:

Prima mano: 20-25% con acqua potabile

Seconda mano: pronto all'uso

DATI TECNICI:

<u>Resa</u>	: 4-6 mq./lt. in funzione dell'effetto desiderato e delle caratteristiche di ruvidità, porosità ed assorbimento dei supporti.
<u>Peso specifico</u>	: 1,05+/-0,5 kg./lt.
<u>Aspetto</u>	: perlescente/metallizzato
<u>Colore</u>	: colori di cartella
<u>Tempo di essiccazione al tatto</u>	: asciutto al tatto dopo 4 – 8 ore
<u>Tempo di essiccazione totale</u>	: 24-36 ore a seconda delle condizioni ambientali

Confezioni

: LT.5- LT.2,5- LT.1

Cov

: Oriente + Toner

Allegato II pitture e vernici : L-BA

Pitture per effetti decorativi

Limite UE (2010) 200 gr/lit.

COV max \leq 100,00 gr/lit

- CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO A TEMPERATURE COMPRESSE TRA I +5°C ED I 35°C.

AVVERTENZE: *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*

COLORIFICIO RILECO s.r.l.

47122 FORLI' – Via Colorni n.7/B – Tel. (0543) 720151 Fax (0543) 724301