



## SCHEMA TECNICA

SEZIONE: PITTURE TRASPIRANTI

TIPOLOGIA: INTERNO - ESTERNO

### “ODISSEA”

(pittura minerale per interni ed esterni)

**Caratteristiche generali:** idropittura traspirante a base di calce per interni ed esterni, microporosa, tixotropica ad elevatissimo punto di bianco, di buona copertura e resistenza allo sfregamento a secco.

L'utilizzo in fase di formulazione di cariche minerali inerti e calce idrata conferiscono al prodotto ottime qualità come la traspirabilità, il potere disinfettante, antibatterico e antimuffa.

L'alta traspirabilità e l'effetto antichizzante di ODISSEA la rendono particolarmente adatta per la decorazione di centri storici e vecchi caseggiati.



**Applicazione:** rullo e pennello a temperature comprese tra i +5°C ed i +35°C lasciando trascorrere 3- 5 ore tra la prima e la seconda mano.

**Ciclo applicativo:** in presenza di supporti nuovi, dopo un'accurata spazzolatura del supporto, si può procedere all'applicazione diretta di due mani di ODISSEA; diversamente in presenza di intonaci vecchi e sfarinanti, occorre spazzolare con cura il supporto per eliminare qualsiasi traccia di polvere che potrebbe causare una barriera antiaggrappante. Procedere poi all'applicazione di una prima mano di SILCOGREM e, successivamente, di minimo due mani di ODISSEA. In presenza di muri già tinteggiati con pitture sintetiche è necessario procedere alla completa rimozione della stessa e spazzolare accuratamente la superficie prima della tinteggiatura.

**Diluizione:** con acqua potabile al 40-45% la prima mano e al 30-35% la seconda

#### DATI TECNICI:

<b>Resa</b>	: 6-8,0 MQ/LT a due mani secondo l'assorbimento del supporto
<b>Peso specifico</b>	: 1,55 g/cc circa
<b>Pigmento</b>	: biossido di titanio
<b>Cariche</b>	: carbonato di calcio, calce idrata super ventilata
<b>Veicolo stabilizzante</b>	: cellulosico
<b>Legante</b>	: vinil acetato- vinil versatato
<b>Colore</b>	: bianco e colori di cartella
<b>Permeabilità al vapore acqueo</b>	: $\mu= 11$
<b>Tempo di essiccazione al tatto</b>	: 60 – 90 min. (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
<b>Tempo di essiccazione totale</b>	: 24 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
<b>Confezioni</b>	: LT.14- LT.5- LT.2,5

## **Voci di capitolato**

Tinteggiatura da eseguire a rullo e/o pennello mediante applicazione di due passate di idropittura avente caratteristiche di elevata traspirazione per interni ed esterni, microporosa, opaca, antibatterica ed avente elevata resistenza allo sfregamento a secco a base di calce ODISSEA. Il prodotto sarà applicato in due mani a rullo o pennello in maniera uniforme, colore a scelta della D.L.

Il tutto previa spazzolatura del supporto ed eventuale mano di fissativo acrilico all'acqua SILCORIL, o a solvente SILCOGREM, in caso di supporti rivestiti con pitture incoerenti e sfarinanti, conteggiata a parte.

Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli impianti.

- CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO A TEMPERATURE COMPRESSE TRA I +5°C ED I 35°C.

**AVVERTENZE:** *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*

**COLORIFICIO RILECO s.r.l.**  
**47122 FORLI' – Via Colorni n.7/B – Tel. (0543) 720151 Fax (0543) 724301**