



## SCHEMA TECNICA

SEZIONE: PITTURE TRASPIRANTI

TIPOLOGIA: INTERNO

### “DYNAMIC”

(Pittura traspirante ad alta copertura)

**Caratteristiche generali:** idropittura acrilica traspirante, formulata con l'utilizzo di capolimeri sintetici acrilici, biossido di titanio, carbonato di calcio cristallino ed eteri di cellulosa, che permettono la realizzazione di un prodotto microporoso, di eccellente copertura e resistenza allo sfregamento a secco. Il prodotto è stato inoltre certificato secondo normativa UNI EN 15457:2014 e risulta resistente allo sviluppo dei ceppi fungini di *Aspergillus niger*, *Cladosporium cladospoides*, *Alternaria alternata*, *Penicillium purpurogenum*.



**Applicazione:** rullo, pennello, spruzzo a temperature comprese tra i +5°C ed i +35°C lasciando trascorrere 3- 5 ore tra la prima e la seconda mano.

**Ciclo applicativo:** in presenza di supporti nuovi, applicazione di una prima mano di SILCORIL e, successivamente, di minimo due mani di DYNAMIC; diversamente in presenza di intonaci vecchi e sfarinanti o pitture incoerenti, occorre rimuovere meccanicamente le vecchie pitture e spazzolare con cura il supporto per eliminare qualsiasi traccia di polvere che potrebbe causare una barriera antiaggrappante. Procedere poi all'applicazione di una prima mano di SILCOGREM e, successivamente, di minimo due mani di DYNAMIC.

**Diluizione:** con acqua potabile al 40-45% la prima mano e al 30-35% la seconda

#### **DATI TECNICI:**

<b>Resa</b>	: 4-5,0 m <sup>2</sup> /L a due mani secondo l'assorbimento del supporto
<b>Peso specifico</b>	: 1,65 +/- 0,5 g/cc circa
<b>pH</b>	: 8,15 +/- 0,05
<b>Pigmento</b>	: biossido di titanio
<b>Cariche</b>	: carbonato di calcio cristallino
<b>Veicolo stabilizzante</b>	: cellulosico
<b>Colore</b>	: bianco e colori di cartella
<b>Tempo di essiccazione al tatto</b>	: 60 – 90 min. (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
<b>Tempo di essiccazione totale</b>	: 24 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
<b>Confezioni</b>	: L.14
<b>Resistenza alla crescita di muffe</b>	: UNI EN 15457:2014

## **Voci di capitolato**

Applicazione in due mani di pittura traspirante per interni DYNAMIC avente caratteristiche di elevata traspirabilità, resistenza allo sfregamento a secco ed ottimo punto di bianco. Il prodotto sarà applicato in due mani a rullo, pennello o spruzzo in maniera uniforme, colore a scelta della D.L.

Il tutto previa spazzolatura del supporto ed eventuale mano di fissativo acrilico all'acqua SILCORIL, o a solvente SILCOGREM, in caso di supporti rivestiti con pitture incoerenti e sfarinanti, conteggiata a parte.

Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli impianti.

- CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO A TEMPERATURE COMPRESSE TRA I +5°C ED I 35°C.

**COLORIFICIO RILECO s.r.l.**  
**47122 FORLI' – Via Colorni n.7/B – Tel. (0543) 720151- Fax (0543) 724301**  
**[www.rileco.it](http://www.rileco.it) - [colorificio@rileco.it](mailto:colorificio@rileco.it)**