



SCHEMA TECNICA

SEZIONE: PITTURE TRASPIRANTI

TIPOLOGIA: INTERNO

“TEMPERA H.C.”

(Pittura traspirante)

Caratteristiche generali: idropittura opaca per interni, dotata di un'ottima scorrevolezza e distensione grazie all'utilizzo di eccellenti addensanti pseudoplastici e polimeri sintetici altamente qualificabili.

Inoltre l'uso di pigmenti, cariche pigmentate cristalline e eteri di cellulosa rendono la pittura microporosa, tixotropica, di elevata copertura e resistenza allo sfregamento a secco.



Applicazione: il prodotto può essere applicato su qualsiasi tipo di supporto cementizio o cartongesso a spruzzo, pennello, rullo.

Ciclo applicativo: in presenza di supporti nuovi, dopo un'accurata spazzolatura del supporto, applicazione di una prima mano di SILCORIL e, successivamente, di minimo due mani di TEMPERA H.C.; diversamente in presenza di intonaci vecchi e sfarinanti o pitture incoerenti, occorre rimuovere meccanicamente le vecchie pitture e spazzolare con cura il supporto per eliminare qualsiasi traccia di polvere che potrebbe causare una barriera antiaggrappante. Procedere poi all'applicazione di una prima mano di SILCOGREM e, successivamente, di minimo due mani di TEMPERA H.C.

Diluizione: diluire il prodotto con acqua al 45-50% la prima mano e al 35-40% la seconda mano.

DATI TECNICI:

Resa	: 4,5-5,0 m ² /L a due mani
Aspetto	: satinato
Peso specifico	: 1,70 +/- 0,5 g/cc circa = 1,70 Kg/L
PH	: 8,20 +/- 0,05
Pigmento	: biossido di titanio
Cariche	: carbonato di calcio amorfo, carbonato di calcio cristallino
Veicolo stabilizzante	: celluloso
Colore	: bianco
Tempo di essiccazione al tatto	: 60 – 90 min. (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
Tempo di essiccazione totale	: 12 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
Confezioni (volume)	: L.14- L.5- L.2,5
Lavabilità (UNI 13300):	Classe 5, spessore perso (Ldft>70µm)
Resistenza al lavaggio (UNI 10560):	Non lavabile (R≤1000 cicli)

Voci di capitolato

Intervento di tinteggiatura interna da eseguire a completa copertura su intonaco civile e/o cartongesso mediante applicazione di minimo due passate di TEMPERA H.C. di colore unico a scelta della D.L., il tutto previa spazzolatura del supporto ed eventuale mano di fissativo acrilico all'acqua SILCORIL, o a solvente SILCOGREM, in caso di supporti rivestiti con pitture incoerenti e sfarinanti, conteggiata a parte.

Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli impianti.

- CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO A TEMPERATURE COMPRESSE TRA I +5°C ED I 35°C.

AVVERTENZE: *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*

COLORIFICIO RILECO s.r.l.
47122 FORLI' – Via Colorni n.7/B – Tel. (0543) 720151 Fax (0543) 724301
www.rileco.it - colorificio@rileco.it