



## SCHEMA TECNICA

SEZIONE: PITTURE TRASPIRANTI

TIPOLOGIA:INTERNO

### “TUSILCO PER INTERNO”

(Pittura silossanica)

**Caratteristiche generali:** rivestimento liscio, opaco, a base di emulsioni silossaniche, idoneo per il recupero edilizio e la decorazione di strutture in cui si richiede un elevato grado di traspirabilità unito ad una buona permeabilità all'acqua.



**Applicazione:** rullo, pennello, spruzzo a temperature comprese tra i +5°C ed i +35°C lasciando trascorrere 3- 5 ore tra la prima e la seconda mano.

**Ciclo applicativo:** in presenza di supporti nuovi, dopo un'accurata spazzolatura del supporto, applicazione di una prima mano di SILCORIL e, successivamente, di minimo due mani di TUSILCO PER INTERNO; diversamente in presenza di intonaci vecchi e sfarinanti o pitture incoerenti, occorre rimuovere meccanicamente le vecchie pitture e spazzolare con cura il supporto per eliminare qualsiasi traccia di polvere che potrebbe causare una barriera antiaggrappante. Procedere poi all'applicazione di una prima mano di SILCOGREM e, successivamente, di minimo due mani di TUSILCO PER INTERNO.

**Diluizione:** con acqua potabile al 35-40% la prima mano e al 25-30% la seconda

#### DATI TECNICI:

<b>Resa</b>	: 4-6,0 m <sup>2</sup> /L a due mani secondo l'assorbimento del supporto
<b>Peso specifico</b>	: 1,56 +/- 0,2 g/cc circa
<b>PH</b>	: 7,85 +/- 0,05
<b>Pigmento</b>	: biossido di titanio
<b>Cariche</b>	: carbonato di calcio, polvere di quarzo, mica, ossido di magnesio, carbonato di calcio precipitato
<b>Veicolo stabilizzante</b>	: celluloso
<b>Legante</b>	: dispersione acrilica
<b>Colore</b>	: bianco e colori di cartella
<b>Coefficiente di diffusione all'H<sub>2</sub>O</b>	: Sd = 0,14 m (valore riferito a 180 µm di spessore)
<b>Tempo di essiccazione al tatto</b>	: 60 – 90 min. (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
<b>Tempo di essiccazione totale</b>	: 24 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
<b>Confezioni (volume)</b>	: L.14 - L.5 - L.2,5
<b>Lavabilità UNI 13300</b>	: Classe 3, spessore perso (20µm>L <sub>dff</sub> <70µm)
<b>Resistenza al lavaggio UNI 10560</b>	: Non lavabile (R>5000 cicli)

## **Voci di capitolato**

Applicazione in due mani di pittura altamente traspirante per interni TUSILCO PER INTERNO a base di emulsioni silossaniche predisperse in soluzione acquosa, carbonato di calcio, polvere di quarzo, mica, ossido di magnesio. Il prodotto sarà applicato in due mani a rullo o pennello in maniera uniforme, colore a scelta della D.L.

Il tutto previa spazzolatura del supporto ed eventuale mano di fissativo acrilico all'acqua SILCORIL, o a solvente SILCOGREM, in caso di supporti rivestiti con pitture incoerenti e sfarinanti, conteggiata a parte.

Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli impianti.

- CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO A TEMPERATURE COMPRESSE TRA I +5°C ED I 35°C.

**AVVERTENZE:** *proteggere l'applicazione fresca per 6-8 ore dall'azione diretta di sole, pioggia e vento.*

**COLORIFICIO RILECO s.r.l.**  
**47122 FORLI' – Via Colorni n.7/B – Tel. (0543) 720151 Fax (0543) 724301**

[www.rileco.it](http://www.rileco.it) - [colorificio@rileco.it](mailto:colorificio@rileco.it)